СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССБК.RU.ПБ24.Н00753** № ПС 008590

Срок действия с 31.03.2023 г. по 30.03.2028 г.

ОКПД 2: 20.30.12
код ЕКПС
код ТН ВЭД:

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя): Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология». ОГРН 1136194003770. Адрес: 344000, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, дом 200, пом 17. Телефон: 8 (863) 310-10-61. E-mail: info@texoterm.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции): Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология». ОГРН 1136194003770.Адрес:344000, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, дом 200, пом 17. Телефон: 8 (863) 310-10-61. E-mail: info@texoterm.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ», 129347, город Москва, улица Холмогорская, дом 2, корпус 3, Э 1, пом XV К 15 ОФ 75., тел. +7(495)125-24-74, e-mail: ntc.start@bk.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию): Конструктивный толстослойный огнезащитный состав для металлических конструкций «Тексотерм-К», изготавливаемый в соответствии с ТУ 20.30.12-011-14534633-2022, нанесенный в соответствии с технологической инструкцией ТИ-ТК-2022 от 09.12.2022 г. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА: ГОСТ Р 53295-2009 с Изменением №1 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.» (см. Приложение №1 на бланке № ПС 005122).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Отчет сертификационных испытаний №0840/СТ-23 от 15.03.2023 г., Испытательная лаборатория «Научно-технический центр «СТАРТ». Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ22 до 16.04.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ТУ 20.30.12-011-14534633-2022
Технологическая инструкция ТИ-ТК-2022 от 09.12.2022 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) **С.В. Смолич**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Д.В. Поленов**

Система добровольной сертификации "Безопасность и качество" НТЦ "СТАРТ" № ССБК RU ПБ24 * Орган сертификации для сертификатов

ОБРАЗЕЦ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00753 № ПС 005122

Приложение №1
Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата

Конструктивный толстослойный огнезащитный состав для металлических конструкций «Тексотерм-К», изготавливаемый в соответствии с ТУ 20.30.12-011-14534633-2022, нанесенный в соответствии с технологической инструкцией ТИ-ТК-2022 от 09.12.2022 г., имеет следующие группы огнезащитной эффективности:

3-я группа огнезащитной эффективности (90 мин) по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. №1
при испытании на стальной колонне из швеллера толщиной металла 1,4 мм (Швеллер гнутый равнополочный 60х30х3 (ГОСТ 8278-83) при толщине сухого огнезащитного слоя 5,1 мм и расходе состава 4,59 кг/м² (без учета потерь), нанесенного на грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; и с нанесением поверх огнезащитного состава финишного покрытия Эмаль «ПФ -115» (ГОСТ 6465-76) толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм;

3-я группа огнезащитной эффективности (90 мин) по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. №1
при испытании на колонне двутаврового сечения профиля №70 Ш8 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 24,4 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 1,5 мм и расходе состава 1,35 кг/м² (без учета потерь), нанесенного на грунт «АКРУС® Эпокс» (ТУ 2312-001-93475776-2006) толщиной сухого слоя не менее не менее 0.06 мм и с нанесением поверх огнезащитного состава финишного покрытия ЭМАЛЬ «RAPID TEMPORADA» (ТУ 2312-001-24202487-2015), толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм;

2-я группа огнезащитной эффективности (120 мин) по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. №1
при испытании на стальной колонне из швеллера толщиной металла 1,4 мм (Швеллер гнутый равнополочный 60х30х3 (ГОСТ 8278-83) при толщине сухого огнезащитного слоя 7,0 мм и расходе состава 6,30 кг/м² (без учета потерь), нанесенного на грунт марки «ИЗОЛЭП-mastic (ТУ 20.30.12-065-12288779-2017) толщиной сухого слоя не менее 0,12 мм; и с нанесением поверх огнезащитного состава финишного покрытия ПОЛИТОН УР(УФ) (ТУ 20.30.12-033-12288779-2018) толщиной сухого слоя не менее 0,06 мм;

2-я группа огнезащитной эффективности (120 мин) по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. №1
при испытании на колонне двутаврового сечения профиля №70 Ш8 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 24,4 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 2,0 мм и расходе состава 1,8 кг/м² (без учета потерь), нанесенного на грунт «ЦИНОТАН» (ТУ 2312-017-12288779-2003) толщиной сухого слоя не менее не менее 0.08 мм и с нанесением поверх огнезащитного состава финишного покрытия «ВИНИКОР 62» (ТУ 20.30.12-001-54359536-2018), толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм;

1-я группа огнезащитной эффективности (150 мин) по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. №1
при испытании на стальной колонне из швеллера толщиной металла 1,4 мм (Швеллер гнутый равнополочный 60х30х3 (ГОСТ 8278-83) при толщине сухого огнезащитного слоя 10,7 мм и расходе состава 9,63 кг/м² (без учета потерь), нанесенного на грунт марки ХС-010 (ГОСТ 9355-81) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; и с нанесением поверх огнезащитного состава финишного покрытия «ХВ-785» (ГОСТ 7313-75) толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм;

1-я группа огнезащитной эффективности (150 мин) по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. №1
при испытании на колонне двутаврового сечения профиля №70 Ш8 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 24,4 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 3,5 мм и расходе состава 3,15 кг/м² (без учета потерь), нанесенного на грунт ROSCOAT PRIMER (ТУ 20.30.12-001-86270803-2020) толщиной сухого слоя не менее не менее 0.05 мм и с нанесением поверх огнезащитного состава финишного покрытия Грунт-эмаль ROSCOAT (ТУ 20.30.12-001-86270803-2020) толщиной сухого слоя не менее 0.08 мм.

Руководитель (заместитель руководителя)
Органа по сертификации — **С.В. Смолич**
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — **Д.В. Поленов**
подпись, инициалы, фамилия

Система добровольной сертификации НТЦ "СТАРТ" № ССБК.RU.ПБ24 "Безопасность и Качество" Орган сертификации для сертификатов

ОБРАЗЕЦ